

RESULTADOS DE ANÁLISES**1. Interessado**

Nome Pelletbraz S.A.
Contato Gilson Vicente Borin
Fone (15) 3261-3240
E-mail gilson@pelletbraz.com.br
Observações -

2. Demanda

Material analisado B Biomassa
Lote (Amostra) L Lote 2012 – 11 - 07
Determinações Teor de Umidade, Cinzas, Densidade Agranel e Poder Calorífico
Observações -

3. Resultados

AMOSTRA	U	PCS	PCI	PCU	CZ	DA
Pó de Serra de Pinus	7,5	5171	4867	4457	0,99	273,0

U = Teor de Umidade (%)

PCS = Poder Calorífico Superior (kcal/kg)

PCI = Poder Calorífico Inferior (kcal/kg)

PCU = Poder Calorífico Útil (kcal/kg)

CZ = Teor de Cinzas (%)

DA = Densidade A granel (kg/m³)

Resultados Finais (x)

Resultados Parciais ()

Data 07/11/2012

Analista
Aprovação

Udemilson Luis Ceribelli
Prof. José Otávio Brito